

涂层测厚仪

ACEPOM6110

涂层测厚仪ACEPOM6110是一款便携充电式大量程涂层测厚仪，用于检测较厚涂层，防腐防火涂料厚度。它采用电磁感应原理方法，按国家行业：GB/T4956-2003标准，专业测量磁性金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。可无损地测量磁性金属基体（如：钢、铁）上非磁性覆层的厚度（如：油漆、电泳、粉末、喷塑，沥青，聚乙烯、镀锌、铬、铜、镉、珐琅、橡胶、搪瓷、防腐防火涂层等），使用简单，携带便捷，超大液晶显示屏，大字号，背光直读更清晰，采用进口优质金属测头，结构精密牢固，重复性更好，灵敏性高，测试速度快，性能更佳。



功能特点

- 大量程0-10000μm；
- 操作简单，测试速度快，灵敏度好，测量精度高；
- 采用合金探头，坚硬耐用，精准；
- 具有两种测量方式：连续测量和单次测量；
- 设有四个统计功能：最大值、最小值、平均值、测量次数；
- 大容量存储，可分10组存储，每组200个，共可存贮2000个数据；
- 存储数据查看删除功能；
- 三种校准方式：零点校准、两点校准、多点校准；
- 上下限报警功能（单次测量模式下可设置）；
- 操作过程有蜂鸣声标示（单次测量模式下）；
- 自动识别铁基和非铁基底材；
- 单位制转换μm、Mil、mm；
- 镀锌克数测试功能；
- 中英文双语言版本；
- 2.8寸大彩屏大字号显示；
- Type-C充电，大容量锂电池（2000mAH）；
- 手动/自动关机功能；USB通讯或蓝牙同步数据传输功能（定制）

订货号	ACEPOM6110
测量范围	0-10000μm(0-10mm)
使用环境	温度：0℃-60℃，湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用
最薄基体	0.5mm
测量精度	±3%H + 2μm
分辨率	0.1μm /1μm/0.01mm (100μm以下为0.1μm,100-9999为1μm，9999以上为0.01mm)
最小基体面积	Φ20.5mm
最小曲率	凸10mm;凹50mm
外形尺寸	141 (L) ×69 (W) ×27 (H) mm
重量	242g
电源	3.7V锂电池 (2000mAH)
标准配置	
	主机
	标准片
	铁基
	数据线
	说明书
	合格证
	USB或蓝牙功能 (选配)