



中华人民共和国国家标准

GB/T 9966.1~9966.8—2001

天然饰面石材试验方法

Test methods for natural facing stones

2001-12-30发布

2002-08-01实施



中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准等效采用美国 ASTM C880—96《规格石材弯曲强度试验方法》。本标准是对 GB/T 9966.2—1998《天然饰面石材试验方法 弯曲强度试验方法》的修订,与原标准相比,主要有如下改变:

——原标准中剪切应力对弯曲强度检验结果影响较大,本标准采用符合材料弯曲强度测试原理的试验方法;

——对试样尺寸进行了修改,符合材料力学原理;

本标准自实施之日起,代替 GB/T 9966.2—1988。

本标准由中华人民共和国建筑材料工业局提出。

本标准由国家建筑材料工业局人工晶体研究所归口。

本标准起草单位:国家建筑材料工业局人工晶体研究所。

本标准参加起草单位:东莞环球云石工艺厂有限公司、北京北方建磊装饰装修中心、北京弘高建筑装饰设计工程有限公司。

本标准主要起草人:赫延明、王景祥、郑春歧、刘武强、肖建平、胡家奇、何宁。

中华人民共和国国家标准

GB/T 9966.2—2001

天然饰面石材试验方法

第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法

代替 GB/T 9966.2—1988

Test methods for natural facing stones—

Part 2: Dry and wet test method for flexural strength

1 范围

本标准规定了天然饰面石材的弯曲强度试验所用设备及量具、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。

本标准适用于天然饰面石材的干燥、水饱和弯曲强度试验。

2 设备及量具

2.1 试验机：示值相对误差不超过±1%，试样破坏的载荷在设备示值的20%～90%范围内。

2.2 游标卡尺：读数值为0.10 mm。

2.3 万能角度尺：精度为2'。

2.4 干燥箱：温度可控制在105℃±2℃范围内。

3 试样

3.1 试样厚度(H)可按实际情况确定。当试样厚度(H)≤68 mm时宽度为100 mm；当试样厚度>68 mm时宽度为1.5 H 。试样长度为 $10 \times H + 50$ mm。长度尺寸偏差±1 mm，宽度、厚度尺寸偏差±0.3 mm。

3.2 示例：试样厚度为30 mm时，试样长度为 10×30 mm+50 mm=350 mm；宽度为100 mm。

3.3 试样上应标明层理方向。

3.4 试样两个受力面应平整且平行。正面与侧面夹角应为90°±0.5°。

3.5 试样不得有裂纹、缺棱和缺角。

3.6 在试样上下两面分别标记出支点的位置(见图1)。

3.7 每种试验条件下的试样取五个为一组。如对干燥、水饱和条件下的垂直和平行层理的弯曲强度试验应制备20个试样。

4 试验步骤

4.1 干燥状态弯曲强度

4.1.1 在105℃±2℃的干燥箱内将试样干燥24 h后，放入干燥器中冷却至室温。

4.1.2 调节支架下支座之间的距离($L=10 \times H$)和上支座之间的距离($L/2$)，误差在±1.0 mm内。按照试样上标记的支点位置将其放在上下支架之间。一般情况下应使试样装饰面处于弯曲拉伸状态，即装饰面朝下放在下支架支座上(见图1)。

4.1.3 以每分钟1 800 N±50 N的速率对试样施加载荷至试样破坏。记录试样破坏载荷值(F)。精确

到 10 N。

4.1.4 用游标卡尺测量试样断裂面的宽度(K)和厚度(H)，精确至 0.1 mm。

4.2 水饱和状态弯曲强度

4.2.1 试样处理：将试样放在 20°C ± 2°C 的清水中浸泡 48 h 后取出，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分，立即进行试验。

4.2.2 调节支架支座距离同 4.1.2。

4.2.3 试验加载条件同 4.1.3。

4.2.4 测量试样尺寸同 4.1.4。

5 结果计算

弯曲强度按下式计算：

$$P_w = \frac{3FL}{4KH^2} \quad (1)$$

式中： P_w ——弯曲强度，MPa；

F ——试样破坏载荷，N；

L ——支点间距离，mm；

K ——试样宽度，mm；

H ——试样厚度，mm。

以每组试样弯曲强度的算术平均值作为弯曲强度，数值修约到 0.1 MPa。

6 试验报告

试验报告应包含以下内容：

6.1 该组试样弯曲强度的平均值和标准偏差。

6.2 试样名称、品种、编号及数量。

6.3 试样层理方向、状态等。




图 1